سیستم های مدیریت کیفیت ،محیط زیست ،ایمنی و سلامت شغلی			
SPECIFICATE OF ANALYSIS			عنوان سند
شماره سند	تاریخ تهیه	تاریخ بازنگری	شماره بازنگری
SST-QL-FO-039	1396.07.24	-	00

Sanat Sabz Tabarestan Co.

COMPARISON

PROPERTIES	UNIT	GS 4	GS 4 N,GS4 T	CYCLOPENTANE	N-PENTANE/ ISOPENTANE
Appearance	Visual	Clear Liquid	Clear Liquid	Clear Liquid	Clear Liquid
Density @15°C	Kg/m^3	0.68	0.69	0.74	0.63
Average Boiling Point	°C	37-43 °c	47-52 °c	48-50 °c	28-37 °c
Flash Point	°C	< -25	< -20	< -20	< -45
Aniline Point	°C	33	37	30	70
Solubility in polyurethane		✓	✓	✓	.....
Foam density	Kg/m^3	29.6	29.7	29.7	25.5
*Value (λ)	W/m.k	0.026	0.027	0.028	0.032
*Thermal Resistance	$M^2.K/w$	1.1	1.05	1.02	1.2
Aromatic	ppm	< 100	< 100	< 100	< 100
Component		Hydrocarbons and oxo additive	Hydrocarbons and oxo additive	Hydrocarbons	Hydrocarbons
NFPA 704					

* تست آزمایشگاهی

Scanned with CamScanner